一般社団法人 防滑推進適正協会 BPPA
SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI ,WARABI-SHI,SAITAMA 335-0001 JAPAN https://sakigake.ltd

発行番号　A11000000

株式会社〇〇〇〇〇〇　御中

測定・報告書作成 SAKIGAKE

C.S.R'試験結果報告書

試験名称　サンプルタイルの滑り抵抗性
測定日　令和6年1月1日
室温・湿度　23℃ ・ 50%
試験片　名称　磁器タイル
寸法　100×100mm
品名（番）　S-12345
試験方法　JIS A 1454：2022　17滑り性試験に準拠
すべり片　ゴムシート：硬さ A72～80　厚さ 3～6mm
試験面　試験片の表面
測定方向　方向の区別なし
特記事項
担当者　長谷川　憲人

	試験片の表面状態	試験片No.	C.S.R'値	摘要
試験結果	清掃・乾燥状態		**0.51**	
			0.53	
			0.52	
	水散布状態（水道水を400g/㎡割合で散布した状態）		**0.44**	
			0.41	
			0.43	

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態（磨き面等）によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。
※上記試験結果について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。