

# BOUKATSU ASSOCIATION

SAKIGAKE CO., LTD. 4-1-5 KITAMACHI, WARABI-SHI, SAITAMA 335-0001 JAPAN <http://sakigake.main.jp>

発行番号 A110000000

株式会社 ○○○○

御中



SAKIGAKE



## C.S.R'試験結果報告書

試験名称 サンプルタイルの滑り抵抗性

測定日 令和2年1月1日

室温・湿度 23℃ ・ 50%

試験片名称 磁器タイル

寸法 150×150mm

品名(番) S-123

試験方法 JIS A 1454 : 2016 17滑り性試験に準拠

すべり片 ゴムシート : 硬さ A72~80 厚さ 3~6mm

試験面 試験片の表面

測定方向 方向の区別なし

特記事項

担当者 測定 太郎

試験結果	試験片の表面状態	試験片No.	C.S.R'値	摘要
	清掃・乾燥状態	1	0.51	
		2	0.53	
		3	0.52	
	水散布状態 (水道水を400g/m <sup>2</sup> 割合で散布した状態)	1	0.44	
		2	0.41	
		3	0.43	

この試験結果は、上記の試験条件で行った結果を示すものであり、他の条件では結果が異なる場合があります。また、試料表面の状態(磨き面等)によっては、実際の歩行感覚と一致しない場合があります。  
※上記試験結果について、依頼者の許可なく外部に公表することはございません。